

Schuller Eh'klar GmbH
AUSTRIA
 Im Astenfeld 6
 A – 4490 St. Florian
 Tel. (0043) 07224/68 200
 Fax(0043) 07224/68 282
 E-Mail: office@schuller.eu
 www.schuller.eu



St. Florian, 25.07.2018

UV SUN TAPE “4546”

(Artikelnummer: 45463, 45465, 45466, 45467, 45469)

Beschreibung:

Dieses Klebeband besteht aus einem extra dünnem, glattem Spezialpapier (Washpaper), ist sehr anschmiegsam, leicht abreißbar und sorgt für sehr flache Farbkanten. Es verhindert das Durchbluten von Farben und Lacken und gewährleistet eine sehr lange Abklebedauer sowie ein problemloses Entfernen während der angegebenen Einsatzdauer.

Produktdaten:

Trägermaterial	Beschichtetes japanisches Papier	
Kleber	lösemittelbasierender Acrylatklebstoff	
Gesamtdicke	95my	JIS Z0237
Klebekraft	3,5 N/18mm	JIS Z0237
Bruch - Widerstand	55,0 N/18mm	JIS Z0237
Bruchdehnung	5,6%	JIS Z0237
Temperaturbeständigkeit	bis +150°C (30 min.)	JIS Z0237
UV-beständigkeit	bis zu 4 Monate	

Anwendung:

Die abzulebende Oberfläche muss fett- und staubfrei sein. Das Klebeband ist ideal abgestimmt für das Abkleben bei Streich- und Lackierarbeiten. Es kann im Innen- und Außenbereich, sowie auf glatten bis leicht rauhe Untergründe verwendet werden.

Das UV SUN TAPE ist gegen alle mit Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke beständig. Das Abdeckband ist bestens geeignet für die meisten Materialien. Bei Carbon und offenporigen Materialien (Stein, Holz) kann es zu Problemen kommen, darum ist vor den tatsächlichen Arbeiten unbedingt eine relevante Probeklebung durchzuführen. Nicht geeignet für den Einsatz auf Kupfer, Zink, verzinkte Oberflächen, Polycarbonat oder Naturstein.

Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (15-25°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 6 Monate, ab Erhalt der Ware, gelagert werden. Schuller Eh'klar lehnt bei nicht Einhaltung der o.g. Empfehlungen, jegliche Verantwortung, bezüglich Entstandenen Schaden an Objekten oder Schaden am Produkt, ab.